

15530 KANEPOX UNIMASTIC

Компонент А: 15530 Компонент В: 0335

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

15530 KANEPOX UNIMASTIC- двухкомпонентное, быстросохнущее эпоксидное мастичное покрытие полиаминного отверждения. Покрытие с высоким сухим остатком, содержит фосфат цинка. Можно наносить при низких температурах (до -5°C). Применяется в качестве самогрунтового покрытия, толерантного к подготовке поверхности, промежуточного или финишного покрытия в высокопрочных системах там, где требуется высокоструктурированные краски с низким содержанием летучих органических соединений (VOC).

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт, разработан как толерантное к поверхности защитное покрытие для многоцелевого использования. Может использоваться для качественно подготовленных поверхностей из углеродистой стали, а также поверхностей с бывшими в эксплуатации покрытиями. Можно наносить на влажную поверхность. Применяется в качестве грунтового, промежуточного или финишного слоя, а также в качестве однослойной системы в следующих областях:

- Нефтехимия
- Химическая промышленность
- Мосты
- Металлоконструкции
- Портовые сооружения
- Емкостное оборудования, трубопроводы

Материал можно наносить в качестве грунтовки или промежуточного слоя в системах окраски, категорий коррозионной активности от C2 до C5 в соответствии со стандартом ISO 12944-5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: Однородный, матовый	Стандартный диапазон толщин нанесения (мкм): 80-380
Цвет: Серый, Красный	Теоретический расход (м ² /л): 7,60 (ТСП 100 мкм)
Разбавитель: KANAT THINNER 0620 (Высокая Темп.) KANAT THINNER 0625 (Низкая Темп.)	Температура вспышки: 43°C Объем органических летучих веществ (VOC): 199 г/л
Соотношение смешивания (по объему): 15,56 Части Комп. А + 4,44 Части Комп. В	

Сухой остаток по объему (%): 76± 2

Плотность (кг/л): 1,45±0,10.

Методы нанесения:
Безвоздушное распыление, воздушное распыление, кисть, валик

Жизнеспособность (20°C): 1 час

ВРЕМЯ СУШКИ (*)

Толщина сухой пленки 100 мкм

	Сухой на ощупь	Сухой для монтажа	Мин. время перекрытия
-5°C	15 часов	35 часов	24 часа
0°C	11 часов	25 часов	18 часов
5°C	6 часов	15 часов	12 часов
15°C	2,5 часа	6 часов	4 часа
25°C	1,5 часа	3 часа	2 часа
35°C	1 час	2 часа	1,5 часа

Значения высыхания действительны, при относительной влажности ниже 85%.

Полная полимеризация: 7 дней (20°C)

(*) Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины покрытия.

УПАКОВКА

Размер упаковки 15530 KANEPOX UNIMASTIC 20 л:

Размер упаковки 15530 KANEPOX UNIMASTIC компонент А- 15,56 л;

Размер упаковки KANEPOX HARDENER 0335 компонент В- 4,44 л.

СРОК ГОДНОСТИ

Компонент А – 1 год, Компонент В – 1 год при хранении материала в прохладном и сухом месте в невскрытой заводской упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и охране труда для данного продукта см. Паспорт Безопасности (MSDS).

15530 KANEPOX UNIMASTIC

Компонент А: 15530 Компонент В: 0335

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой, без масла, жира и других посторонних материалов.

Новая поверхность: Поверхность должна быть очищена абразивоструйной очисткой до степени ISO 8501-1 Sa 2½ или SSPC-SP10. В труднодоступных местах допускается механизированная очистка до степени минимум St2/St3 в соответствии с ISO 8501-1. В зависимости от условий окружающей среды, подготовленные поверхности должны быть загрунтованы в течение 6 часов с помощью 15530 KANEPOX UNIMASTIC.

Загрунтованные поверхности: Соблюдайте время нанесения следующего слоя грунтовки, при превышении максимального времени повторного покрытия, отшлифуйте поверхность перед нанесением верхнего слоя. Поверхность должна быть чистой и обеспыленной. Удалить всю пыль, грязь и другие посторонние материалы, накопившиеся во время производства и хранения, путем очистки пресной водой под давлением. Затем на полностью сухую поверхность наносится следующий слой.

Ранее окрашенные поверхности: Если старое покрытие находится в хорошем состоянии, придать легкую шероховатость и очистить пресной водой под давлением для удаления пыли и других загрязнений. В противном случае удалить всю потрескавшуюся и отслоившуюся краску ручным инструментом до чистоты St 2-St 3 по ISO 8501-1, или абразивоструйной обработкой до степени Sa 2-Sa 2½ в соответствии с ISO 8501-1 для получения лучших результатов. Допускается применение гидроструйной очистки поверхности до степени Wa 2½ по ISO 8501-4. Максимальная степень мгновенной ржавчины ржавчины M по ISO 8501-4, допустима перед нанесением покрытия.

Ранее загрунтованные поверхности: Необходимо убедиться что срок перекрытия не превышен, в случае необходимости придать поверхности шероховатость.

Поверхности, отличные от стали: За более подробной информацией обращайтесь в Техническую службу поддержки ProGuard о возможности окрашивания оцинкованных, алюминиевых, пластиковых поверхностей.

Подкрашивание: Удалите всю пыль, грязь и другие посторонние материалы и оставьте их сухими. Очистите поверхность механическим способом до уровня St 2-St 3 в соответствии с ISO 8501-1. Использовать 15530 KANEPOX UNIMASTIC для подкрашивания.

ДАнные по нанесению

Размешайте смолу (компонент А) и отвердитель (компонент В) отдельно (медленное перемешивание), а затем тщательно перемешайте оба компонента с помощью низкооборотного миксера. Перед использованием температура упаковочной тары и материала должны быть выше 15°C.

Добавлять растворитель можно только после того, как оба компонента тщательно перемешаны.

Смешанный продукт необходимо использовать в течение 1 часа (при 20°). При более высоких температурах время использования краски сокращается.

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

15530 KANEPOX UNIMASTIC компонент А : KANEPOX HARDENER 0335 компонент В
3,5:1 по объему

ОЧИСТИТЕЛЬ

KANAT THINNER 0644, KANAT THINNER 0620, KANAT THINNER 0625

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура поверхности в процессе нанесения и сушки должна быть по крайней мере на 3°C выше точки росы.

В процессе нанесения и отверждения допускается понижение температуры до -5°C при условии, что поверхность сухая и без льда. Относительная влажность: максимум 85%.

В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения покрытия и сушки.

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ

(Ориентировочные значения при температуре 20°C)

Применяемое оборудование	Безвоздушное распыление	Кисть
Объем разбавителя	0-10%	0-10%
Давление на выходе из сопла, бар (МПа), min	200 (20)	-
Размер сопла	0,017-0,021 дюйм	-

15530 KANEPOX UNIMASTIC

Компонент А: 15530 Компонент В: 0335

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Свяжитесь с Технической службой поддержки ProGuard в случае отсутствия возможности подготовки поверхности перед окраской механическим или абразивоструйным способом.
- Наилучшая адгезия между слоями достигается, если краска наносится до полного отверждения предыдущего слоя.
- Период перекрытия составляет минимум 2 часа и максимум 1 месяц (20°C). Интервал перекрытия зависит от температуры, влажности и толщины пленки. Если максимальное время повторного покрытия превышено, придайте шероховатость, при загрязнении поверхности, применить очистку водой под давлением.
- Конденсат, образующийся на покрытии в процессе отверждения, может привести к увеличению времени отверждения, захвату растворителя, преждевременному разрушению поверхности, которые необходимо удалить перед повторным нанесением покрытия.
- Перед нанесением провести полную окраску конструкции.
- Максимальная толщина мокрой пленки не должна превышать 500 мкм.
- При нанесении распылением используйте 50% перекрытие при каждом проходе пистолета, для избежания пропусков.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с материалом обязательно использование средств индивидуальной защиты. Покрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать вдыхания распыляемой краски, применять средства защиты дыхательных путей. Избегать попадания краски на кожу. При попадании на кожу немедленно очистить эффективными очистительными средствами, мылом и водой. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и при необходимости обратиться к врачу.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования. Обучение во время пробного пуска и периодическое техническое обслуживание обеспечивает ProGuard. Свяжитесь с Технической службой поддержки ProGuard для получения дополнительных технических данных и инструкций. Информация и рекомендации, приведенные в этом TDS, основаны на тестах, проведенных компанией KANAT или от ее имени. Мы не несем ответственности за последствия неправильного использования. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.